SELLADOR SILICON ASPROSIL

DESCRIPCION

El **SILICON SELLADOR HIDRO REPELENTE ASPROSIL** es un líquido incoloro a base de siliconas que protege contra la penetración del agua lluvia en fachadas.

USOS

Como repelente de agua sobre bases minerales, tales como: Obra limpia, ladrillo, piedra, granito, raquira, mármol, trincote y cualquier material poroso. Como recubrimiento anti-musgo en tejas de barro. Empleado en fachadas de edificios, casas, centros comerciales y de oficinas, hospitales, escuelas, etc.

VENTAJAS

- Listo para usar y fácil de aplicar.
- Repele el agua de lluvia.
- No forma película y permite que la superficie respire.
- No altera la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- Controla la absorción de humedad en muros piedra, mármol, concreto, ladrillo y otros materiales absorbentes.
- Protege las fachadas de la suciedad, polvo, hollín, disminuyendo costos de mantenimiento.

MODO DE EMPLEO:

La base debe estar seca, sana y limpia. Usar detergente limpiador, indicado para fachadas según el tipo de ladrillo, por medios manuales como cepillo de cerdas duras, escoba, etc. para retirar manchas, polvo, residuos de mortero, aceites, pinturas, lacas u otras materias extrañas. Puede emplearse agua a presión con hidrojet 2.500 a 3.000 lbs. Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas, dejando transcurrir 15 días por lo menos antes de aplicar el **SILICON HIDRO REPELENTE ASPROSIL** para permitir el completo fraguado y secado del mortero utilizado en las reparaciones.

APLICACIÓN:

La aplicación de SILICON HIDRO REPELENTE ASPROSIL puede hacerse con pistola, asperjadora o brocha, mínimo tres (3) días después de lavada la superficie, colocando el número de capas necesario para saturar completamente la superficie teniendo un tiempo entre capas de aproximadamente una (1) hora a 20°C. Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar la cantidad de capas o de producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie y su absorción.

DATOS TECNICOS

Color: Incoloro, Densidad: 0,8 Kg. /l, Tiempo de secado: Aprox. 1 hora a 20° C y 65% humedad relativa
Consumo y rendimiento aproximado: 0.15 Kg. /m2 x capa (0.20 l/m2 /capa) y 6.60 m2 x Kg x capa (5.00 m2/l /capa)

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE: Usar guantes y gafas protectoras para su manipulación. Manténgase fuera del alcance de los niños. Transportar como producto químico inflamable. No fumar cerca ni exponer al fuego o calor directo. Tiempo almacenaje: un (1) año en envase original, cerrado en lugar fresco y bajo techo

PRESENTACION Galón 3 Kg, Paila 5 Gal, Tambor 160 kg.

ASPRO VENEZUELA C.A Galpón 53, sector El Vigía, carretera vieja Valencia Tocuyito, Estado Carabobo, Venezuela, Tlfs (0241) 6142911, celulares 0414 4356856 - 4304110, e mail ger.aspro@cantv.net

Hemos preparado este boletín con el fin de ser usado como orientación. Sugerimos la evaluación previa del producto, de acuerdo al uso y condiciones de aplicación, para verificar su idoneidad. La información contenida en esta hoja de especificaciones es cierta, pero la empresa se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso